



# BETA PODŁOGA

## Standardowe płyty styropianowe



$\lambda$   
**0,038**  
**W/mK**



duża wytrzymałość  
na nacisk do 2,1 t/m<sup>2</sup>



do izolacji dachów,  
podłóg, stropów



łatwa obróbka  
i montaż



ekonomiczne  
rozwiązania

Podczas stosowania produktu należy zawsze kierować się wskazaniem projektu budowlanego albo przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub normami dotyczącymi obiektów budowlanych.

### OPIS

Płyty styropianowe BETA PODŁOGA produkowane są metodą spieniania polistyrenu i przeznaczone do termoizolacji przegród przenoszących obciążenia. Produkt zgodny z normą zharmonizowaną EN 13163:2012+A1:2015.

BETA PODŁOGA EPS S **EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb2-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100**

**Standardowe wymiary płyt:** 1000 x 500 [mm]

**Grubość płyt:** od 10 [mm], ze stopniowaniem co 10 [mm]

**Krawędzie płyt:** proste lub frezowane (głębokość frezu – 15 [mm])

### ZASTOSOWANIE

- izolacja cieplna podłóg i dachów o obciążeniach użytkowych do 2,1 t/m<sup>2</sup>
- izolacja cieplna podłóg na gruncie w budownictwie mieszkalnym, użyteczności publicznej i przemysłowym przy normalnych obciążeniach
- izolacja cieplna podłóg budynków użyteczności publicznej
- izolacja cieplna stropodachów pełnych
- izolacja cieplna stropów zewnętrznych i wewnętrznych
- izolacja cieplna balkonów i tarasów
- izolacja cieplna podłóg w systemie ogrzewania podłogowego



**SPRZEDAŻ**  
Dystrybutorzy  
Klienci indywidualni

[yetico.com/kontakt](http://yetico.com/kontakt)




**DORADZTWO  
INWESTYCYJNE**

[yetico.com/kontakt](http://yetico.com/kontakt)

**YETICO™**


## MONTAŻ

- Przystępując do prac termoizolacyjnych należy sprawdzić, czy podłoże jest płaskie i suche. W razie potrzeby należy je wyrównać.
- Przy ocieplaniu podłogi na gruncie należy zastosować izolację przeciwwilgociową (np.: w formie folii PE, papy podkładowej, mas bitumicznych) układaną na warstwie podkładu betonowego. W przypadku stopów międzykondygnacyjnych stosuje się warstwę rozdzielczą w postaci folii PE.
- Na styku stropu, czy podłogi ze ścianą lub słupem, stosuje się dylatację obwodową (najczęściej samoprzylepne taśmy PE), która zapobiega powstawaniu mostków termicznych oraz ewentualnych uszkodzeń stropów i podłóg w postaci spękań.
- Płyty układa się w rzędy, zaczynając od narożnika. Należy pamiętać, aby układać je z odpowiednim przesunięciem (mijankowo), unikając nakładania się styków płyt. Płyty można układać warstwowo (w zależności od projektu). Jeśli prócz izolacji termicznej chcemy wykonać izolację akustyczną stropu, jako jedną z warstw stosujemy styropian akustyczny (np.: Yetico Acustic). Najlepiej ułożyć najpierw warstwę płyt akustycznych, a następnie warstwę styropianu o odpowiedniej lambdzie oraz wytrzymałości mechanicznej.



### PRZYKŁADOWY UKŁAD WARSTW PODŁOGI (Z UŻYCIEM STYROPIANU AKUSTYCZNEGO)

1. Strop żelbetowy
2. Folia budowlana
3. Dylatacyjna taśma brzegowa z folią
4. Styropian akustyczny (np.: ACUSTIC)
5. Warstwa termoizolacyjna – styropian typu dach-podłoga
6. Jastrych
7. Parkiet




### PRZYKŁADOWY UKŁAD WARSTW PODŁOGI NA GRUNCIE

1. Grunt rodzimy
2. Pozioma izolacja przeciw-wilgociowa (np.: papa)
3. Pionowa izolacja przeciwwilgociowa (np.: dyspersyjna masa bitumiczna)
4. Papa
5. Podsyпка piaskowa
6. Podbudowa betonowa
7. Izolacja przeciw-wilgociowa (folia budowlana)
8. Warstwa termoizolacyjna – styropian typu dach-podłoga
9. Dylatacyjna taśma brzegowa z folią
10. Wylewka podkładu
11. Wylewka samopoziomująca
12. Posadzka (np.: płytki)



- Przy instalacji wodnego ogrzewania podłogowego używa się specjalnych spinek mocujących rury do styropianu, który uprzednio pokrywa się folią do ogrzewania podłogowego (można również użyć płyt styropianowych oklejonych folią, np.: Yetico Twin). Należy pamiętać o właściwej grubości wylewki betonowej uwzględniającej średnice rur.



#### PRZYKŁADOWY UKŁAD WARSTW PODŁOGI Z WODNYM OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM

1. Strop żelbetowy
2. Folia hydroizolacyjna
3. Taśma dylatacyjna
4. Warstwa termoizolacyjna – styropian typu dach-podłoga
5. Folia pod ogrzewanie podłogowe
6. Rury grzewcze
7. Jastrych

#### UWAGA


W kontakcie z płytami nie należy stosować substancji wpływających destrukcyjnie na styropian, np.: rozpuszczalników organicznych (aceton, benzen, nitro).

#### BHP, ŚRODOWISKO

Do cięcia i obróbki można używać narzędzi termicznych lub ogólnodostępnych (ręczne piły, noże). Przy pracy z płytami nie wymaga się specjalnych środków ochrony osobistej (rękawice, maski przeciwpyłowe, ubrania, okulary ochronne). Płyty EPS zgodnie z rozporządzeniem REACH nie zawierają substancji szkodliwych. Odpady zaleca się poddawać odzyskowi bądź recyklingowi.

#### PAKOWANIE

Płyty styropianowe ALFA PODŁOGA PREMIUM dostarczane są w paczkach w oryginalnych opakowaniach producenta z naklejoną etykietą zawierającą znak CE oraz wymagane informacje techniczne, które umożliwiają identyfikację produktu. Dodatkowo paczki transportuje się w formie ostreczowanych „balotów”, co zwiększa komfort pracy. Wyroby można transportować szybciej, łatwiej i z mniejszym prawdopodobieństwem uszkodzenia.



#### TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE

Płyty należy transportować i przechowywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Należy unikać długotrwałego nasłonecznienia.



## PARAMETRY

Deklarowane właściwości klasy wg normy PN-EN 13163:2012+A1:2015	Wymagania lub tolerancje	
	Kody klas lub poziomów	Wartości
Grubość	T1	± 1 [mm]
Długość	L2	± 2 [mm]
Szerokość	W2	± 2 [mm]
Prostokątność na długości i szerokości	S <sub>b</sub> 2	± 2/1000 [mm/mm]
Płaskość	P5	5 [mm]
Poziomy wytrzymałości na zginanie	BS115	≥ 115 [kPa]
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym	CS(10)70	≥ 70 [kPa]
Klasy stabilności wymiarowej w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych <sup>1</sup>	DS(N)2	± 0,2 [%]
Poziomy stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i wilgotności <sup>2</sup>	DS(70,-)2	≤ 2 [%]
Poziomy wytrzymałości na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych	TR100	≥ 100 [kPa]
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła	[-]	≤ 0,038 [W/(mK)]
Reakcja na ogień	Euroklasa	E

<sup>1</sup> badanie w 23°C, 50% wilgotności względnej,

<sup>2</sup> badanie w temperaturze 70°C przez 48 godzin

## OPÓR CIEPLNY I PAKOWANIE (dla płyt o standardowych wymiarach 500 x 1000 [mm])

Grubość	Opór cieplny	Liczba płyt w paczce [szt.]	Objętość paczki (pł. gładkie) [m <sup>3</sup> ]	Powierzchnia płyt (pł. gładkie) [m <sup>2</sup> ]	Objętość paczki (pł. frez) [m <sup>3</sup> ]	Powierzchnia płyt (pł. frez) [m <sup>2</sup> ]
10	0,25	60	0,3	30	-	-
20	0,50	30	0,3	15	-	-
30	0,75	20	0,3	10	-	-
40	1,05	15	0,3	7,5	-	-
50	1,30	12	0,3	6	-	-
60	1,55	10	0,3	5	-	-
70	1,80	8	0,28	4	-	-
80	2,10	7	0,28	3,5	0,268	3,34
90	2,35	6	0,27	3	0,258	2,87
100	2,60	6	0,3	3	0,287	2,87
110	2,85	5	0,275	2,5	0,263	2,39
120	3,15	5	0,3	2,5	0,287	2,39
130	3,40	4	0,26	2	0,248	1,91
140	3,65	4	0,28	2	0,268	1,91
150	3,90	4	0,3	2	0,287	1,91
160	4,20	3	0,24	1,5	0,229	1,43
170	4,45	3	0,255	1,5	0,244	1,43
180	4,70	3	0,27	1,5	0,258	1,43
190	5,00	3	0,285	1,5	0,272	1,43
200	5,25	3	0,3	1,5	0,287	1,43
210	5,50	2	0,21	1	0,201	0,96
220	5,75	2	0,22	1	0,210	0,96
230	6,05	2	0,23	1	0,220	0,96
240	6,30	2	0,24	1	0,229	0,96
250	6,55	2	0,25	1	0,239	0,96
260	6,80	2	0,26	1	0,248	0,96
270	7,10	2	0,27	1	0,258	0,96
280	7,35	2	0,28	1	0,268	0,96
290	7,60	2	0,29	1	0,277	0,96
300	7,85	2	0,3	1	0,287	0,96

Inne grubości i wymiary płyt na indywidualne zapytanie





DOKUMENTY ZWIĄZANE

Deklaracja właściwości użytkowych  
nr 08-DoP-2021-2 z Normą EN  
13163:2012

Atest higieniczny EPS nr B-BK-  
60211-0661/20

CENTRALA

YETICO S.A.  
ul. Towarowa 17a  
10-416 Olsztyn

+48 89 538 78 11  
yetico@yetico.com  
www.yetico.com

BIURA OBSŁUGI KLIENTA  
W FABRYKACH

OLSZTYN  
+48 89 538 78 51 / 52

GALEWICE  
+48 62 783 80 89 / 25

GORZÓW WLKP.  
+48 95 720 97 01 / 02

TARNOBRZEG  
+48 539 609 072  
+48 532 916 779

**BETA PODŁOGA**